

## Technický list

**KŘEMENNÝ PÍSEK  
BK**

Křemenné písky z lokality Bukowno jsou přírodní prané písky, vhodné pro výrobu slévárenských forem a jader.

	BK 23	BK 27	BK 31	BK 33	BK 35
Střední zrno $d_{50}$	0,23	0,27	0,31	0,35	0,38
Teplota spékání	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C
Obsah $SiO_2$	Min. 97,3				
Obsah $Fe_2O_3$	Max. 0,30 %				
Obsah Uhlíčanů	Max. 0,30 %				
Rozsah pH	Okolo 7,6				
Vyplavitelné podíly	Max. 0,2%				

Vlastnosti:

- Oválný tvar zrn s hladkým povrchem bez eroze
- Odolnost zrn proti tříštění při pseudopřevě
- Možnost použití tohoto ostřiva pro výrobu forem a jader určených pro odlévání neželezných kovů, litiny i oceli
- Při použití regenerace ostřiv lze dosáhnout sníženého dávkování pojiv


Balení :

Volně ložené v sušeném i mokřém stavu

(silokamion, sklopky)

Big Bag á 1 t

Papírové pytle á 25 kg



Křemenný písek z pískovny Sibelco lokalita Bukowno je upravený přírodní produkt. Výše uvedená data jsou střední hodnoty (použitá metodika dle norem PN-85/H-11001 a PN-81/H-11074). Spotřebitel by měl ověřit vhodnost tohoto produktu pro své použití.